UPM Finesse silk – устойчивое высокое качество, превосходная и четкая передача изображения. Подходит для печати журналов, рекламных материалов и каталогов.

UPM Finesse gloss – устойчивое высокое качество, превосходная и четкая передача изображения. Подходит для печати журналов, рекламных материалов и каталогов.

Тип печати: офсетная листовая
Категория: WFC- чистоцеллюлозная бумага

UPM Finesse silk – технические характеристики

Граммаж (ISO 536) (гр/m²)	80	90	100	115	130	135	150	170	200	220	250	270	300	350	400
Толщина (ISO 534) (µm)	68	76	83	97	110	117	131	157	185	232	232	275	290	350	404
Пухлость (ISO 534) (cm3/g)	0.85	0.84	0.83	0.84	0.85	0.87	0.87	0.92	0.93	1,05	0.93	1,02	0.97	1	1,02
Яркость D65 (ISO 2470-2) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CIE Белизна (%)	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Непрозрачность ISO (2471) (%)	92.5	91.5	92.5	95.0	96.0	96.5	97.5	98.0	99.0	99.0	99.5	99.6	99.8	99.9	99.9
Глянец Hunter (ISO 8254-1) (%)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Глянец Lehmann (ISO 8254-2) (%)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Гладкость PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

UPM Finesse gloss – технические характеристики

Граммаж (ISO 536) (гр/m²)	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0	135.0	150.0	170.0	200.0	220.0	250.0	270.0	300.0	350.0
Толщина (ISO 534) (µm)	59.0	67.0	72.0	85.0	96.0	100.0	111.0	128.0	148.0	182.0	184.0	235.0	225.0	270.0
Пухлость (ISO 534) (cm3/g)	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.83	0.75	0.87	0.75	0.77
Яркость D65 (ISO 2470-2) (%)	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
CIE Белизна (%)	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Непрозрачность ISO (2471) (%)	91.0	91.0	92.0	94.0	95.0	95.5	97.0	97.5	98.3	99.0	99.0	99.5	99.6	99.8
Глянец Hunter (ISO 8254-1) (%)	65.0	70.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	70.0	72.0	70.0	72.0	72.0
Глянец Lehmann (ISO 8254-2) (%)	68.0	73.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	72.0	75.0	72.0	75.0	75.0
Гладкость PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8